

GRAPHICS - Vinili morbidi

Data emissione : 05/01/2005  
Data ultima modifica : 13/12/2016**4-GL3B-01428 RI-459 PVC PHOTOLUMINESCENT AP905 WKPE144****Frontale**

Vinile morbido fotoluminescente.  
Luminescenza DIN 67510 caricata a 1000 lux per 5 minuti:  
Dopo 10 Min 99 mcd/mq  
Dopo 60 Min 14 mcd/mq

Tipo	Vinile morbido		
Colore e Finitura	Giallo/Verde		
Peso	365 g/m <sup>2</sup> ±10%	ISO-536	
Spessore	270 µ ±10%	ISO 534-80	

**Adesivo**

Adesivo acrilico permanente con resistenza all'acqua, al vapore e alle alte temperature.

Sigla	AP905		
Tipo	Permanente acrilico		
Temp. Min. di Appl.	+10°C		
Temp. di Esercizio	-40°C/+120°C		
Coesione	Molto alta		
Tack	12 N/25mm	FINAT FTM9	
Adesione Finale	15 N/25mm	FINAT FTM2	

Questo adesivo è conforme alla FDA 175.105.

**Supporto**

Tipo	Kraft bipolitenata monosiliconata		
Colore e Finitura	Bianca		
Peso	144 g/m <sup>2</sup>	PP-032 - ISO	
	±10%	536	
Spessore	155 µ ±10%	ISO 534	
Trasparenza	n.a. %	DIN 53 147-64	

**Applicazioni**

Il materiale può essere utilizzato per decorazione di muri e per scritte di sicurezza fotoluminescenti.

**Metodi di stampa**

Stampabile con serigrafia UV e solvente e offset UV.  
E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

**Durata**

24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperature di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

*Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.  
I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.*

**Ritrama S.p.A.**Via Senatore Simonetta, 24  
20867 Caponago (MB) ITALY  
e-mail: info@ritrama.com  
www.ritrama.com