

INDUSTRIAL - PoliestereData emissione : 05/01/2005
Data ultima modifica : 13/12/2016**4-IL2B-01299 RI-6991/50 PET GLOSS WHITE TC AP906-40 PET100****Frontale**

Poliestere bianco lucido top coated.

Tipo	Poliestere top coated	
Colore e Finitura	Bianco lucido	
Peso	70 g/m ² ±10%	ISO-536
Spessore	50 µ ±10%	ISO 534-80

Adesivo

Adesivo acrilico permanente con ottima adesione finale ed eccellente coesione anche a alte temperature. Non consigliato per superfici apolari (es. PP e PE).

Sigla	AP906-40	
Tipo	Permanente acrilico	
Temp. Min. di Appl.	+10°C	
Temp. di Esercizio	-40°C/+140°C	
Coesione	Molto alta	
Tack	15 N/25mm	FINAT FTM9
Adesione Finale	7 N/25mm	FINAT FTM2

Supporto

Tipo	Poliestere monosiliconato	
Colore e Finitura	Trasparente	
Peso	140 g/m ²	PP-032 - ISO
	±10%	536
Spessore	100 µ ±10%	ISO 534
Trasparenza	>90 %	DIN 53 147-64

Applicazioni

Etichette ad uso promozionale e decorativo, specifico per resinature.

Metodi di stampa

Stampabile in serigrafia UV e solvente e per offset UV. E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

Durata

24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperature di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.

**Ritrama S.p.A.**Via Senatore Simonetta, 24
20867 Caponago (MB) ITALY
e-mail: info@ritrama.com
www.ritrama.com