

**GRAPHICS** - RI-MARK

 Data emissione : 15/10/2008  
 Data ultima modifica : 14/03/2018

**670 CAST SUPREME CAST SERIES ASP26 PERMANENT WK135**
**Frontale**

Materiale per plotter da intaglio. Vinile cast. Liner specificatamente studiato per taglio convenzionale e computerizzato.

Tipo	Vinile Cast	
Colore e Finitura	53 colori disponibili	
Peso	70 g/m <sup>2</sup> ±10%	ISO-536
Spessore	50 µ ±10%	ISO 534-80

**Adesivo**

Adesivo base solvente acrilico permanente con ottima coesione e buona resistenza all'acqua. Per applicazioni su un'ampia gamma di superfici come il vetro, ABS, PS, PVC escluse quelle apolari (es. PP e PE).

Sigla	ASP26 Permanente	
Tipo	Permanente acrilico	
Temp. Min. di Appl.	+10°C	
Temp. di Esercizio	-20°C/+130°C	
Coesione	Alta	
Tack	Medio N/inch <sup>2</sup>	
Adesione Finale	Alta N/inch	

**Supporto**

Tipo	Kraft monopatinata	
Colore e Finitura	Bianca	
Peso	135 g/m <sup>2</sup> ±10%	PP-032 - ISO 536
Spessore	145 µ ±10%	ISO 534
Trasparenza	n.a. %	DIN 53 147-64

**Applicazioni**

Film vinilico cast coprente ad alta prestazione per utilizzo nelle applicazioni più critiche, incluse superfici irregolari con rivetti e doghe. Sviluppato per lunga durata all'esterno, questo film è ideale per ottenere grafiche ad alto impatto visivo su veicoli da turismo, grafiche su flotte marittime e automobilistiche, grafiche per il settore architettonico, decalcomanie, insegne per stazioni di servizio e generiche. Durata all'esterno per bianco e nero 10 anni; per tutti gli altri colori e trasparente 7 anni. I valori di durata sono dati in buona fede sulla base di prove atmosferiche simulate, con applicazioni reali in esposizione verticale e condizioni non estreme dell'Europa Centrale.

**Metodi di stampa**

Non stampabile.  
 E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

**Durata**

24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperatura di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

*Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.*

*I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.*

