

4-GL3A-07641 BRONZE KANDY WRAP ASP33 PERMANENT REPOSITIONABLE WKPE135 AIRFLOW

Frontale

Film vinilico cast lucido bronzo.

Tipo	Film vinilico cast	
Colore e Finitura	Bronzo lucido	
Peso	170 g/m ² ±10%	ISO-536
Spessore	130 µ ±10%	ISO 534-80
Shrinkage	<1 %	
Carico di rottura longitudinale	15 N/mm ²	
Carico di rottura trasversale	14 N/mm ²	
Allungamento a rottura longitudinale	90 %	
Allungamento a rottura trasversale	90 %	
Durata all'esterno in esposizione verticale*	60	
Durata all'esterno in esposizione orizzontale*	24	

Adesivo

Adesivo base solvente permanente riposizionabile con basso tack iniziale, alta adesione finale e ottima resistenza all'acqua. Eccellente adesione su un'ampia gamma di superfici come il vetro, ABS, PS, PVC escluse quelle apolari (es. PP e PE). Ideale per decorazione auto.

Sigla	ASP33	
Tipo	Permanente riposizionabile	
Temp. Min. di Appl.	+10°C	
Temp. di Esercizio	-20°C/+120°C	
Coesione	Molto alta	
Tack	>3 N/25mm	FINAT FTM9
Adesione Finale	>15 N/25mm	FINAT FTM2

Supporto

Tipo	Kraft bipoletenata gofrata - finitura Airflow	
Colore e Finitura	Bianca	
Peso	135 g/m ² ±10%	PP-032 - ISO 536
Spessore	150 µ ±10%	ISO 534
Trasparenza	n.a. %	DIN 53 147-64

Applicazioni

Film cast di lunga durata e dalle elevate prestazioni, con una straordinaria stabilità dimensionale e buona conformabilità per applicazioni di rivestimento parziale o totale di automezzi. Indicato per superfici piane o lievemente curve, in presenza o meno di rivetti. Questo esclusivo prodotto CAST unisce un'applicazione veloce del film (grazie alla trama a nido d'ape del liner che permette all'aria di essere eliminata durante l'applicazione) ad un adesivo permanente riposizionabile con una bassa adesione iniziale. La forte adesione finale sulla superficie d'applicazione permette una finitura sicura e a prova di sbalzi termici.

Il film generalmente non viene stampato.

Questo film è disponibile in rotoli da 1.52m.

Metodi di stampa

Application: Only dry application.

Substrate Preparation: All surfaces to which the material will be applied must be thoroughly cleaned with good quality cleaning solution. Ensure all traces of any contamination and cleaning agents are totally removed prior to application of the material.

Self Adhesive media should only be applied to OEM painted surfaces and their use on repaired or damaged paintwork is not recommended.

The compatibility of lacquers and paints should be tested by the user prior to the application.

Please refer to our Application Guidelines (Appl_Guide 01.12) and Application Video (www.ritrama.com) for specific technical details for the correct application and removal of the media.

Maintenance & Cleaning: Recommended a manual car washing with non abrasive cleaner. Do not apply waxes or polishes. Suggested the use of medium power sprayer pressure, the power sprays must be perpendicular, avoid to hit the edge at an angle with the power spray they could get lifting.

E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

Durata

24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperature di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.

- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.

- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare. I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.



Ritrama S.p.A.
Via Senatore Simonetta, 24
20867 Caponago (MB) ITALY
e-mail: info@ritrama.com
www.ritrama.com

