

4-IL3A-07037 DEC-WOOD4 PVC DARK BROWN ASP21 PERMANENT WKPE160 AIRFLOW

Frontale

Vinile marrone scuro con finitura effetto legno.

Tipo	Film vinilico
Colore e Finitura	Marrone scuro - effetto legno
Peso	460 g/m ² ±10% ISO-536
Spessore	350 μ ±10% ISO 534-80
Shrinkage	<1 %
Carico di rottura longitudinale	130 N/mm ²
Carico di rottura trasversale	120 N/mm ²
Allungamento a rottura longitudinale	7 %
Allungamento a rottura trasversale	10 %
Durata all'esterno in esposizione verticale*	n.a. mesi
Durata all'esterno in esposizione orizzontale*	n.a. mesi

Adesivo

Adesivo permanente acrilico con buona resistenza al vapore e alle alte temperature. Non consigliato su superfici apolari (PE,PP). Ideale per decorazione d'interni.

Sigla	ASP21
Tipo	Permanente acrilico
Temp. Min. di Appl.	+5°C
Temp. di Esercizio	-40°C/+130°C
Coesione	Alta
Tack	10 N/25mm FINAT FTM9
Adesione Finale	16 N/25mm FINAT FTM2

Supporto

Tipo	Finitura Airflow - Kraft bipolitenata
Colore e Finitura	Bianca
Peso	160 g/m ² ±10% PP-032 - ISO 536
Spessore	190 μ ±10% ISO 534
Trasparenza	n.a. % DIN 53 147-64

Applicazioni

Materiale autoadesivo con finitura effetto legno per la laminazione decorativa di superfici. Ideale per creare nuovi ed entusiasmanti design per interni o esterni.

Questo film tecnico unisce un'applicazione veloce del film, grazie alla trama Air Flow del liner che permette all'aria di essere facilmente eliminata durante l'applicazione.

Questo film è disponibile in rotoli da 1.37m.

Questo film generalmente non è stampabile.

Metodi di stampa

Applicazione: con metodo a secco.

Preparazione della superficie: le superfici da decorare devono essere pulite a fondo con detergenti di qualità. Assicurarsi che tutte le tracce di sporcizia o residui siano totalmente rimosse dalla superficie prima dell'applicazione del materiale.

Siete pregati di fare riferimento alla nostra Guida all'Applicazione (App_Guide 01.10) e al Video dell'Applicazione (www.ritrama.com) per informazioni tecniche dettagliate sulla corretta applicazione e rimozione del materiale.

Manutenzione e pulizia: i film strutturati sono fisicamente più sensibili di quelli non strutturati. Trattare con cautela. E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

Durata

24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperatura di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.