

ROLL LABEL - LOGISTIC

Data emissione : 05/05/2008
Data ultima modifica : 14/12/2016**4-RL1H-02898 THERMAL TOP TYRE RP2001 WG74DS****Frontale**

Carta termica protetta bianca.

Tipo	Carta Termica protetta	
Colore e Finitura	Bianca	
Peso	75 g/m ² ±10%	ISO-536
Spessore	81 µ ±10%	ISO 534-80

Adesivo

Adesivo permanente base gomma (alta grammatura) con alti valori di tack e adesione sulle superfici critiche e apolari (es. PP e PE). Ideale per l'etichettatura dei pneumatici.

Sigla	RP2001	
Tipo	Permanente base gomma	
Temp. Min. di Appl.	+10°C	
Temp. di Esercizio	-20°C/+40°C	
Coesione	Molto alta	
Tack	25 N/25mm	FINAT FTM9
Adesione Finale	18 N/25mm	FINAT FTM2

Supporto

Tipo	Glassine bisiliconata	
Colore e Finitura	Bianca	
Peso	72 g/m ² ±10%	PP-032 - ISO 536
Spessore	63 µ ±10%	ISO 534
Trasparenza	>40 %	DIN 53 147-64

Applicazioni

Per etichette di buona qualità per applicazioni su superfici particolarmente ruvide e critiche come i pneumatici. Prodotto con patina sensibile alla temperatura per utilizzo su stampanti termiche. Se il materiale viene esposto in condizioni di elevata umidità o luce ultravioletta o fluorescente, l'immagine sviluppata tende a sbiadire e il fondo tende ad ingrigire. Per etichette che prevedono applicazioni in ambienti con rischio di condensazione sono consigliati test preliminari.

Metodi di stampa

Stampabile in offset UV, tipografia UV oltre che termica diretta. A causa delle proprietà termosensibili del prodotto è da evitare l'esposizione a temperatura superiore a 50°C che può causare il parziale ingrigimento della superficie e la perdita di brillantezza dei colori. E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

Durata

18 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperatura di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.

