

ROLL LABEL - COMMODITY

Data emissione : 01/10/2016  
Data ultima modifica : 10/12/2018**4-RL1C-09304 VELLUM SC RP1001 YG60 FSC® CERTIFIED****Frontale**

Carta bianca calandrata esente da legno.  
Materiale certificato FSC®.

|                   |                          |            |
|-------------------|--------------------------|------------|
| Tipo              | Carta calandrata         |            |
| Colore e Finitura | Bianca                   |            |
| Peso              | 70 g/m <sup>2</sup> ±10% | ISO-536    |
| Spessore          | 69 µ ±10%                | ISO 534-80 |

**Adesivo**

Adesivo permanente base gomma con alti valori di tack e adesione sulle superfici critiche e apolari (es. PP e PE).

|                     |                       |            |
|---------------------|-----------------------|------------|
| Sigla               | RP1001                |            |
| Tipo                | Permanente base gomma |            |
| Temp. Min. di Appl. | 0°C                   |            |
| Temp. di Esercizio  | -20°C / +70°C         |            |
| Coesione            | Molto Alta            |            |
| Tack                | 17 N/25mm             | FINAT FTM9 |
| Adesione Finale     | 10 N/25mm             | FINAT FTM2 |

Questo adesivo è approvato ISEGA (contatto diretto con alimenti secchi e umidi, non grassi) in accordo alle German Recommendations XIV.

**Supporto**

|                   |                          |                  |
|-------------------|--------------------------|------------------|
| Tipo              | Glassine monosiliconata  |                  |
| Colore e Finitura | Gialla                   |                  |
| Peso              | 58 g/m <sup>2</sup> ±10% | PP-032 - ISO 536 |
| Spessore          | 51 µ ±10%                | ISO 534          |
| Trasparenza       | >45 %                    | DIN 53 147-64    |

**Applicazioni**

Per etichette ad uso commerciale e promozionale.

**Metodi di stampa**

Stampabile in tipografia UV, flexo UV e con stampa a trasferimento termico.

E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

**Durata**

24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperature di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

*Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.*

*I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.*

**Ritrama S.p.A.**Via Senatore Simonetta, 24  
20867 Caponago (MB) ITALY  
e-mail: info@ritrama.com  
www.ritrama.com