

**INDUSTRIAL** - INDUSTRIALData emissione : 08/10/2014  
Data ultima modifica : 25/08/2017**4-IL7A-08947 - RI-FOAM BLACK****Frontale**

Schiuma nera biadesiva.

Tipo	Sciama in PE
Colore e Finitura	Nero
Spessore	800 $\mu$ $\pm$ 10% ISO 534-80

**Adesivo**

Acrilico permanente base solvente con buona coesione ed elevata adesivita'

Sigla	AP930
Tipo	Permanente acrilico
Temp. Min. di Appl.	+5°C
Temp. di Esercizio	-30°C/ +120°C
Coesione	Buona
Tack	Medio N/inch <sup>2</sup>
Adesione Finale	Alta N/inch

**Supporto**

Tipo	Glassine monosiliconata
Colore e Finitura	Bianca
Peso	63 g/m <sup>2</sup> $\pm$ 10% PP-032 - ISO 536
Spessore	55 $\mu$ $\pm$ 10% ISO 534
Trasparenza	>43 % DIN 53 147-64

**Applicazioni**

Fissaggio emblemi nel settore automotive.

**Metodi di stampa**Non stampabile  
E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.**Durata**24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperature di 22°C  $\pm$  2°C con umidità relativa del 50%  $\pm$  5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.



Ritrama S.p.A.

Via Senatore Simonetta, 24  
20867 Caponago (MB) ITALY  
e-mail: info@ritrama.com  
www.ritrama.com