

OFFSET SHEETS - COMMODITY

Data emissione : 05/01/2005  
Data ultima modifica : 13/12/2016

## 4-SL1B-01874 SEMIGLOSS 80 AP904 WK85

### Frontale

Carta patinata bianca esente da legno a medio livello di lucido.

Tipo	Carta patinata	
Colore e Finitura	Bianco	
Peso	80 g/m <sup>2</sup> ±10%	ISO-536
Spessore	65 µ ±10%	ISO 534-80

### Adesivo

Adesivo acrilico permanente. Ottima adesione su un'ampia gamma di superfici, incluse quelle apolari (es. PP e PE).

Sigla	AP904	
Tipo	Permanente acrilico	
Temp. Min. di Appl.	+5°C	
Temp. di Esercizio	-40°C/+100°C	
Coesione	Media	
Tack	13 N/25mm	FINAT FTM9
Adesione Finale	11 N/25mm	FINAT FTM2

Questo adesivo è approvato ISEGA (contatto diretto con alimenti secchi e umidi, non grassi) in accordo alle German Recommendations XIV e conforme alla FDA 175.105.

### Supporto

Tipo	Kraft monopatinata	
Colore e Finitura	Bianca	
Peso	85 g/m <sup>2</sup> ±10%	PP-032 - ISO 536
Spessore	87 µ ±10%	ISO 534
Trasparenza	n.a. %	DIN 53 147-64

### Applicazioni

Etichette promozionali o ad uso generico, dove sia richiesta una finitura semi-lucida.

### Metodi di stampa

Stampabile in serigrafia UV, flexo UV e laser.  
E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

### Durata

24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperature di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.

