

ROLL LABEL - Carte Patinate

Data emissione : 05/01/2005
Data ultima modifica : 09/12/2016**4-RL1C-01766 FORMS CF AP904 WK80****Frontale**

Carta bianca autocopiante CF.

| | | |
|-------------------|--------------------------|------------|
| Tipo | Carta patinata | |
| Colore e Finitura | Bianca | |
| Peso | 80 g/m ² ±10% | ISO-536 |
| Spessore | 90 µ ±10% | ISO 534-80 |

Adesivo

Adesivo acrilico permanente. Ottima adesione su un'ampia gamma di superfici, incluse quelle apolari (es. PP e PE).

| | | |
|---------------------|---------------------|------------|
| Sigla | AP904 | |
| Tipo | Permanente acrilico | |
| Temp. Min. di Appl. | +5°C | |
| Temp. di Esercizio | -40°C/+100°C | |
| Coesione | Media | |
| Tack | 13 N/25mm | FINAT FTM9 |
| Adesione Finale | 11 N/25mm | FINAT FTM2 |

Questo adesivo è approvato ISEGA (contatto diretto con alimenti secchi e umidi, non grassi) in accordo alle German Recommendations XIV e conforme alla FDA 175.105.

Supporto

| | | |
|-------------------|--------------------------|------------------|
| Tipo | Kraft monopatinata | |
| Colore e Finitura | Bianca | |
| Peso | 80 g/m ² ±10% | PP-032 - ISO 536 |
| Spessore | 84 µ ±10% | ISO 534 |
| Trasparenza | n.a. % | DIN 53 147-64 |

Applicazioni

Per etichette autoadesive usate in combinazione con carte CB.

Metodi di stampa

Idonea alle diverse tecniche di stampa tradizionali. E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

Durata24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperature di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.



Ritrama S.p.A.

Via Senatore Simonetta, 24
20867 Caponago (MB) ITALY
e-mail: info@ritrama.com
www.ritrama.com