

GRAPHICS -Data emissione : 01/07/2014
Data ultima modifica : 30/04/2018**4-GL3B-08313 RI-JET DECO-WALL 50 AP972 EXTRA PERMANENT GREY WKPE140 AIRFLOW****Frontale**

Film vinilico bianco lucido CAST.

Tipo	Vinile CAST	
Colore e Finitura	Bianco lucido	
Peso	70 g/m ² ±10%	ISO-536
Spessore	50 µ ±10%	ISO 534-80

Adesivo

Adesivo extra permanente base gomma con alti valori adesione sulle superfici con bassa tensione superficiale (es. PP e PE). Media coesione.

Sigla	AP972 extra permanente	
Tipo	Extra permanente	
Temp. Min. di Appl.	+5°C	
Temp. di Esercizio	-30/+120 C°	
Coesione	Media	
Tack	10 N/25mm	FINAT FTM9
Adesione Finale	16 N/25mm	FINAT FTM2

Supporto

Tipo	Kraft bipoletenata gofrata - finitura Airflow	
Colore e Finitura	Bianca	
Peso	135 g/m ² ±10%	PP-032 - ISO 536
Spessore	150 µ ±10%	ISO 534
Trasparenza	n.a. %	DIN 53 147-64

Applicazioni

Film conformabile 3D per applicatori professionisti: muri di mattoni, muri grezzi, pareti con stabilitura civile ecc. Consigliata la posa con un sormonto di 1,5 cm. Per applicazioni esterne durata 5 anni materiale non stampato

Metodi di stampaStampabile con inchiostri ink jet solvent, eco solvent, UV e latex
E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.**Durata**24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperatura di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.

