

**GRAPHICS** - Film per laminazioneData emissione : 05/01/2005  
Data ultima modifica : 30/04/2018

## 4-GL3A-04068 RI-JET 30 FLEXILAM UV PROTECTED GLOSS CLEAR AP923 PERMANENT WK135

### Frontale

Film vinilico trasparente lucido CAST resistente ai raggi UV..

Tipo	Vinile CAST	
Colore e Finitura	Trasparente lucido	
Peso	40 g/m <sup>2</sup> ±10%	ISO-536
Spessore	30 µ ±10%	ISO 534-80

### Adesivo

Adesivo base solvente acrilico permanente con ottima coesione e buona resistenza all'acqua. Per applicazioni su un'ampia gamma di superfici come il vetro, ABS, PS, PVC escluse quelle apolari (es. PP e PE).

Sigla	AP923 permanente
Tipo	Permanente acrilico
Temp. Min. di Appl.	+10°C
Temp. di Esercizio	-20°C/+130°C
Coesione	Alta
Tack	Medio N/inch <sup>2</sup>
Adesione Finale	Alta N/inch

### Supporto

Tipo	Kraft monopatinata	
Colore e Finitura	Bianca	
Peso	140 g/m <sup>2</sup> ±10%	PP-032 - ISO 536
Spessore	150 µ ±10%	ISO 534
Trasparenza	n.a. %	DIN 53 147-64

### Applicazioni

Film da laminazione ultra-sottile, ideale per la decorazione di veicoli e per la laminazione di immagini stampate ad ink-jet UV cure.

### Metodi di stampa

Non stampabile.  
E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

### Durata

24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperatura di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.

