

**GRAPHICS** - Film per laminazioneData emissione : 05/01/2005  
Data ultima modifica : 30/04/2018

## 4-GL3A-06231 RI-JET 30 FLEXILAM UV PROTECTED MATT CLEAR AP923 PERMANENT WK135 N

### Frontale

Film vinilico trasparente opaco CAST resistente ai raggi UV..

|                   |                          |            |
|-------------------|--------------------------|------------|
| Tipo              | Vinile CAST              |            |
| Colore e Finitura | Trasparente opaco        |            |
| Peso              | 40 g/m <sup>2</sup> ±10% | ISO-536    |
| Spessore          | 30 µ ±10%                | ISO 534-80 |

### Adesivo

Adesivo base solvente acrilico permanente con ottima coesione e buona resistenza all'acqua. Per applicazioni su un'ampia gamma di superfici come il vetro, ABS, PS, PVC escluse quelle apolari (es. PP e PE).

|                     |                           |  |
|---------------------|---------------------------|--|
| Sigla               | AP923 permanente          |  |
| Tipo                | Permanente acrilico       |  |
| Temp. Min. di Appl. | +10°C                     |  |
| Temp. di Esercizio  | -20°C/+130°C              |  |
| Coesione            | Alta                      |  |
| Tack                | Medio N/inch <sup>2</sup> |  |
| Adesione Finale     | Alta N/inch               |  |

### Supporto

|                   |                           |                  |
|-------------------|---------------------------|------------------|
| Tipo              | Kraft monopatinata        |                  |
| Colore e Finitura | Bianca                    |                  |
| Peso              | 135 g/m <sup>2</sup> ±10% | PP-032 - ISO 536 |
| Spessore          | 145 µ ±10%                | ISO 534          |
| Trasparenza       | n.a. %                    | DIN 53 147-64    |

### Applicazioni

Film da laminazione ultra-sottile, ideale per la decorazione di veicoli e per la laminazione di immagini stampate ad ink-jet UV cure.

### Metodi di stampa

Non stampabile.  
E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

### Durata

24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperatura di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.

