

ROLL LABEL -Data emissione : 01/08/2017
Data ultima modifica : 22/02/2019**4-RL1B- 09991 - EDEN AP1300 WG74 FSC® CERTIFIED****Frontale**

Carta naturale con fibre vegetali da erbe. Materiale certificato FSC®.

Tipo	Carta naturale	
Colore e Finitura	Giallo-verde	
Peso	95 g/m ² ±10%	ISO-536
Spessore	146 µ ±10%	ISO 534-80

Adesivo

Adesivo acrilico permanente ad alta trasparenza e resistenza allo sbiancamento. Eccellente comportamento in un'ampio range di temperature. Particolarmente indicato per bottiglie di vino utilizzate in condizioni di freddo e umidità (bottiglie nei cestelli del ghiaccio).

Sigla	AP1300	
Tipo	Permanente acrilico	
Temp. Min. di Appl.	+5°C	
Temp. di Esercizio	-40°C/+170°C	
Coesione	Alta	
Tack	9 N/25mm	FINAT FTM9
Adesione Finale	7 N/25mm	FINAT FTM2

Questo adesivo è approvato ISEGA (contatto diretto con alimenti secchi, umidi e grassi) in accordo alle German Recommendations XIV.

Supporto

Tipo	Glassine monosiliconata	
Colore e Finitura	Bianca	
Peso	72 g/m ² ±10%	PP-032 - ISO 536
Spessore	63 µ ±10%	ISO 534
Trasparenza	> 40 %	DIN 53 147-64

Applicazioni

Carta naturale con una finitura speciale, adatta per utilizzo nel settore vinicolo, degli alcolici e del beverage. La Eden contiene fino al 50% di fibre di erba essiccata, che conferiscono al prodotto un aspetto unico. Il colore della carta può variare in modo significativo da un lotto all'altro, a seconda della fornitura di erba utilizzata per la produzione. Dato il contenuto di erba naturale, il colore del materiale può variare naturalmente prima e dopo l'applicazione. Eccellente resistenza all'acqua che le rende idonee all'etichettatura di bottiglie destinate ad immersione in acqua e ghiaccio.

Per collarini e bottiglie di piccolo diametro, è raccomandato effettuare test per l'applicazione d'utilizzo.

La prestazione del materiale su contenitori di forma non perfettamente cilindrica deve essere validata caso per caso.

AVVOLGERE LE BOBINE CON IL FRONTALE RIVOLTO VERSO L'ESTERNO.

Metodi di stampa

Stampabile in tipografia UV e offset UV .
E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

Durata

24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperatura di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.

