

ROLL LABEL - WINE LABELSData emissione : 15/05/2015
Data ultima modifica : 15/02/2019**4-RL1F-08728 SPECCHIO BARRIER AP1300 WG74 FSC® CERTIFIED****Frontale**

Carta metallizzata sotto vuoto argento lucido, laccata per la stampa. Costruzione speciale "Barrier". Materiale certificato FSC®.

Tipo	Carta metallizzata lucida		
Colore e Finitura	Argento		
Peso	113 g/m ² ±10%	ISO-536	
Spessore	100 µ ±10%	ISO 534-80	

Adesivo

Adesivo acrilico permanente ad alta trasparenza e resistenza all'umidità.

Sigla	AP 1300		
Tipo	Permanente acrilico		
Temp. Min. di Appl.	+ 5°C		
Temp. di Esercizio	- 40°C / + 170°C		
Coesione	Alta		
Tack	9 N/25mm	FINAT FTM9	
Adesione Finale	7 N/25mm	FINAT FTM2	

Questo adesivo è approvato ISEGA (contatto diretto con alimenti secchi e umidi, non grassi) in accordo alle German Recommendations XIV.

Supporto

Tipo	Glassine monosiliconata		
Colore e Finitura	Bianca		
Peso	72 g/m ² ±10%	PP-032 - ISO 536	
Spessore	63 µ ±10%	ISO 534	
Trasparenza	> 40 %	DIN 53 147-64	

Applicazioni

Ideale per etichette ad alta qualità ad uso enologico, promozionale e per bevande. Eccellente resistenza all'acqua che le rende idonee all'etichettatura di bottiglie destinate ad immersione in acqua e ghiaccio. Per collarini e bottiglie di piccolo diametro, è raccomandato effettuare test per l'applicazione d'utilizzo. La prestazione del materiale su contenitori di forma non perfettamente cilindrica deve essere validata caso per caso. **AVVOLGERE LE BOBINE CON IL FRONTALE RIVOLTO VERSO L'ESTERNO.**

Metodi di stampa

Stampabile in tipografia UV, offset UV e flexo UV. Si consiglia l'utilizzo di una appropriata vernice di sovrastampa per proteggere la superficie stampata da graffi e abrasioni. E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

Durata

24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperatura di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.

