

ROLL LABEL - Serie TriplexData emissione : 05/01/2005
Data ultima modifica : 10/12/2018**4-RT1B-02121 TRIPLEX COATED AP904 WG62/YG60****Frontale**

Costruzione Triplex. Carta patinata bianca esente da legno a medio livello di lucido.

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Tipo | Carta patinata |
| Colore e Finitura | Bianco |
| Peso | 80 g/m ² ±10% ISO-536 |
| Spessore | 65 µ ±10% ISO 534-80 |

Adesivo

Adesivo acrilico permanente. Ottima adesione su un'ampia gamma di superfici, incluse quelle apolari (es. PP e PE).

| | |
|---------------------|----------------------|
| Sigla | AP904 |
| Tipo | Permanente acrilico |
| Temp. Min. di Appl. | +5°C |
| Temp. di Esercizio | -40°C/+100°C |
| Coessione | Media |
| Tack | 13 N/25mm FINAT FTM9 |
| Adesione Finale | 11 N/25mm FINAT FTM2 |

Questo adesivo è approvato ISEGA (contatto diretto con alimenti secchi e umidi, non grassi) in accordo alle German Recommendations XIV e conforme alla FDA 175.105.

Supporto

| | |
|-------------------|---|
| Tipo | Glassine monosiliconata |
| Colore e Finitura | Bianca |
| Peso | 62 g/m ² ±10% PP-032 - ISO 536 |
| Spessore | 54 µ ±10% ISO 534 |
| Trasparenza | >45 % DIN 53 147-64 |

Adesivo

| | |
|---------------------|----------------------|
| Sigla | AP904 |
| Tipo | Permanente acrilico |
| Temp. Min. di Appl. | +5°C |
| Temp. di Esercizio | -40°C/+100°C |
| Coessione | Media |
| Tack | 13 N/25mm FINAT FTM9 |
| Adesione Finale | 11 N/25mm FINAT FTM2 |

Supporto

| | |
|-------------------|---|
| Tipo | Glassine monosiliconata |
| Colore e Finitura | Gialla |
| Peso | 58 g/m ² ±10% PP-032 - ISO 536 |
| Spessore | 51 µ ±10% ISO 534 |
| Trasparenza | >45 % DIN 53 147-64 |

Applicazioni

Etichette per documenti d'ufficio e di amministrazione.

Metodi di stampa

Stampabile in tipografia UV, flexo UV, offset UV e rotocalco.

E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

Durata

24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperatura di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.

